

ISOVER FACADETAPE



ISOVER FacadeTape ir vienaspusēja līmēnte, kas paredzēta ISOVER Facade pretvēja izolācijas lokšņu šuvju līmēšanai

PRODUKTA APRAKSTS

ISOVER FacadeTape ir vienaspusēja līmēnte, kas paredzēta ISOVER Facade pretvēja izolācijas lokšņu šuvju līmēšanai. Var izmantot arī tvaika barjeru šuvju līmēšanai. Līmēnte piemērota līmēšanai uz PE, PA, PU, PP un alumīnija plēvēm kā arī uz papīra, koka un metāla virsmām. Līmēnte paredzēta iestrādei kā iekštelpās, tā arī ārā. Izturīga pret UV starojumu līdz 6 mēnešiem.

PIELIETOJUMS

Paredzēta ISOVER Facade pretvēja izolācijas lokšņu šuvju līmēšanai. Var izmantot arī tvaika barjeru šuvju līmēšanai. Līmēnte piemērota līmēšanai uz PE, PA, PU, PP un alumīnija plēvēm kā arī uz papīra, koka un metāla virsmām. Līmēnte paredzēta iestrādei kā iekštelpās, tā arī ārā

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER Facade pretvēja izolācijas vertikālās un horizontālās šuves līmē izmantojot 60mm platu ISOVER

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pārklājums	Nav
Temperatūras darbības diapazons	-40°C...+80°C

FacadeTape līmēnti. Ēkās stūros pretvēja izolāciju līmē vertikālā virzienā ar 90mm platu līmēnti. Līmēnti ieteicams uzlīmēt uzreiz pēc pretvēja izolācijas montāžas, tādā veidā nodrošinot tūlītēju aizsardzību pret nokrišņiem. Izolāciju ar neaizlīmētām šuvēm nedrīkst pakļaut vēja iedarbībai uz ilgāku laiku. Aukstā laikā pretvēja loksnes virsma ir jāsasilda pirms līmēntes uzlikšanas, kā arī jā rūpējas par piemērotu līmēntes temperatūru, lai tās uzstādīšana būtu veiksmīga. Līmēntes zemākā montāžas temperatūra ir -5°C, kas nodrošina labu pielipšanu. Ja montāžas temperatūra ir zem +5 °C, līmēnte jāpiespiež spēcīgāk nekā parasti, pietiekošas saķeres nodrošināšanai. Līmēnte sasniedz labāko lipīgumu dažas minūtes pēc uzstādīšanas. Līmēntes patēriņš uz 1 m² plāksnes - 1,4 m (loksnēm ar izmēru 1200x1800); 1,2 m (loksnēm ar izmēru 1200x3000). Līmēntes patēriņā ietverta arī loga ailu līmēšana.

IĒPAKOJUMS

60mm plata līmēnte - 5 ruļļi vienā kastē (vien ruļļa garums 50m) 90mm plata līmēnte - 3 ruļļi vienā kastē (vien ruļļa garums 50m)

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Uzglabāt sausās telpās ar relatīvo gaisa mitrumu maks. 65%, gaisa temperatūras robežās -30 °C līdz +15 °C. Uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā līdz 2 gadiem.